

SICERSIL 96

Microsilica (Silica Fume) / Spezifikation

Produkt	% Gewicht Limit	% Gewicht typ.
SiO ₂	>93,0	95-96 typ.
Al ₂ O ₃	< 1,0	< 0,20 typ.
Fe ₂ O ₃	< 0,5	< 0,15 typ.
CaO	< 1,0	< 0,50 typ.
Na ₂ O	< 05	< 0,20 typ.
K ₂ O	< 1,5	< 0,80 typ.
Glühverlust (L.O.I.)		
750 °C		1,00 typ.
Grobanteile > 45 µm (325 mesh)		1-2 typ.(max. 6,0)
PH-Wert		7,5-9,5
Schüttgewicht		kompaktiert ca. 350 - 700kg/m ³
Verpackung		big bags oder 10 kg Papiersäcke auf Palette

Sicerma GmbH
Lauerstraße 17
D-41812 Erkelenz

Fon: +49 2432 933 1252
Fax: +49 2432 933 3880

sicerma@sicerma.de
www.sicerma.de

Qualität genießt höchste
Priorität bei unseren
Produkten.

Wir sind zertifiziert nach
ISO 9001:2015.