

SICERSIL ZR

Microsilica (ZR Silica Fume) / Spezifikation

| Produkt | % Gewicht (typisch) | min/max |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SiO ₂ | 93,0 | 92/94 |
| ZrO ₂ | 2,0 | |
| Fe ₂ O ₃ | 0,35 | |
| Al ₂ O ₃ | 0,1 | |
| CaO | 0,01 | 0,3 max. |
| K ₂ O | 0,01 | |
| Na ₂ O | 0,01 | |
| Glühverlust (L.O.I.) 750 °C | 0,60 max. | 0,30 typ. |
| D50 | ca. 1,8µm | |
| PH-Wert | ca. 3,0 | |
| Schüttgewicht | ca. 350 kg/m ³ | |
| Verpackung | 600 kg Big bags oder 25 kg Säcke | |

Sicerma GmbH

Lauerstraße 17

D-41812 Erkelenz

Fon: +49 2432 933 1252

Fax: +49 2432 933 3880

sicerma@sicerma.de

www.sicerma.de

Qualität genießt höchste

Priorität bei unseren

Produkten.

Wir sind zertifiziert nach

ISO 9001:2015.