

SICERSIL ZR

Microsilica (ZR Silica Fume) / Spezifikation

Produkt	% Gewicht	
SiO ₂	90 min. 97 max.	93,5 typ.
ZrO ₂	1,8 min. 5 max.	4,0 typ.
C	≤ 0,1	0,02 typ.
Fe ₂ O ₃	≤ 1,0	
TiO	≤ 0,15	
Al ₂ O ₃	≤ 0,20	
CaO	≤ 1,0	
K ₂ O	≤ 0,030	
Na ₂ O	≤ 0,080	
Glühverlust (L.O.I.) 750 °C	0,80 max.	0,40 typ.
D50	1,2 – 1,6 µm	1,3 µm typ.
PH-Wert	2,7 – 4,0	
Schüttgewicht	250-350 kg/m ³	
Verpackung	Big bags auf Palette oder 25 kg Säcke	

Sicerma GmbH
Lauerstraße 17
D-41812 Erkelenz

Fon: +49 2432 933 1252
Fax: +49 2432 933 3880

sicerma@sicerma.de
www.sicerma.de

Qualität genießt höchste
Priorität bei unseren
Produkten.
Wir sind zertifiziert nach
ISO 9001:2008.